

## 350AA ПАР, ГОРЯЧАЯ ВОДА 6 \15 БАР



**Внутренний слой:** Черный токопроводящий EPDM

**Усиление:** Высокопрочная текстильная оплетка

**Наружный слой:** Черный токопроводящий EPDM - стойкий к высоким температурам, истиранию и воздействию ультрафиолета

**Применение:** Подача пара, горячей воды

**Коэффициент безопасности:** Пар 10:1 - Вода 3:1

**Температура:** -40 °C +165 °C

### Характеристики

Бренд	ID (мм)	ID (дюйм)	OD (мм)	OD (дюйм)	WP (bar)	WP (psi)	вес, кг/м
ALFAGOMMA	13	1/2	23	0.91	6	90	0.37
ALFAGOMMA	16	5/8	26	1.02	6	90	0.42
ALFAGOMMA	19	3/4	29	1.14	6	90	0.47
ALFAGOMMA	25	1	35	1.38	6	90	0.58
ALFAGOMMA	30	1 3/16	44	1.73	6	90	0.9
ALFAGOMMA	32	1 1/4	46	1.81	6	90	0.95
ALFAGOMMA	38	1 1/2	52	2.05	6	90	1.1
ALFAGOMMA	40	1 9/16	54	2.13	6	90	1.15
ALFAGOMMA	51	2	67	2.64	6	90	1.7